

Информация о продукте

DALTOFOAM TE 44214

Табл. 1: Характерные физические и химические свойства

Внешний вид:	Бледно-желтая жидкость			
Вязкость:	450	МПа.с	при	25 °C
Удельный вес:	1.08		при	25 °C

Таб. 2: Рекомендации по переработке

температура:	20 – 25 °C		
Рекомендуется смешивать компоненты в следующем соотношении:			
Дальтофоам ТЕ 44214	100	Вес.ч.	
Супрасек 5005	188	Вес.ч.	
Тип оборудования:	Машины высокого и низкого давления		



Общая информация

Дальтофоам ТЕ 44214 представляет собой полиольную смесь, разработанную для производства систем для заливки стыков трубопроводов при низких температурах. Вспенивание происходит за счет двуокиси углерода, выделяющейся при реакции изоцианата с водой. Правильно приготовленная пена характеризуется прекрасной термостабильностью.

Если продукт предполагается использовать в других областях, рекомендуется обратиться в ближайший технический центр Хантсман Полиуретаны.

Рекомендации по переработке

Для обеспечения оптимальной реакционной способности и вязкости компонентов перед переработкой необходимо довести их температуру до соответствующего уровня.

Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в ближайший технический центр Хантсман Полиуретаны.

Влияние на здоровье и меры предосторожности

Соответствующие данные по влиянию на здоровье и мерам предосторожности представлены в "Рекомендациях по безопасному использованию", прилагаемых в дополнение к данному документу.

Рекомендации по хранению

Срок хранения (на складе заказчика) приблизительно 6 месяцев при 20 0C.

HUNTSMAN
Polyurethanes

Информация о продукте

Дальтофоам ТЕ 44214

Табл. 3: Характерные рецептуры и реакционная способность при 20 °С

	Ед.изм.	Тест в стакане	Заливка в мешок
DALTOFOAM TE 44214	Вес.ч.		100
SUPRASEC 5005	Вес.ч.		188

Старт:	сек	50
Время нитеобразования:	сек	112
Плотность свободной пены:	Кг/м ³	36

Табл. 4: Дополнительная информация

Параметр	Метод измерения	Ед. Изм.	Значение
Гидроксильное число	ASTM D4274D	мг КОН/г	550
Температура вспышки	ASTM D93	°С	>100

Просим присылать Ваши запросы по адресу ближайшего торгового офиса фирмы Huntsman или по адресу:

Huntsman (Europe) BVBA, Everslaan 45, B-3078 Everberg, Belgium

Телефон: (02) 758 9211. Факс: (02) 759 5501

Адрес Вашего ближайшего технического центра:

Huntsman (Belgium)BVBA, Everslaan 45, B-3078 Everberg, Belgium

Телефон: (02) 758 9211. Факс: (02) 759 5501

Изготовление полиуретановых материалов и вспененных полимерных материалов защищено патентами и заявками на получение патентов;

Настоящее издание не предоставляет права на осуществление запатентованных технологических процессов. Информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем издании, полностью отражают наши знания о продукте на сегодняшний день и считаются точными на момент публикации. Ничто в данном издании не должно истолковываться как гарантия, явно выраженная или подразумеваемая. При всех обстоятельствах ответственность за правильное определение степени применимости такой информации или самого продукта для конкретной цели пользователя лежит на самом пользователе.



Типичная реакционная способность

Образец при испытаниях в лабораторном стакане при соотношении компонентов, указанном слева, имеет реакционную способность в соответствии с табл.3.

Образец при испытаниях в лабораторных условиях / заливка в мешок при соотношении компонентов, указанном слева, имеет реакционную способность в соответствии с табл.3.